

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGAmartoub A115B



A115B

Description :

Le mortier d'enduit A115 B est un produit blanc, prêt à l'emploi, spécialement conçu pour les parois verticales intérieures et extérieures ainsi que les parois horizontales intérieures et extérieures. Ce mortier est généralement appliqué de manière mécanique pour préparer les surfaces sous les ouvrages de tous types de bâtiments et structures associées.

Grâce à ses propriétés, il est adapté aussi bien pour le dressage que pour la finition, offrant une paroi lisse.

L'AGAmartoub A115 B est composé d'un mortier performant préfabriqué en usine sous forme de poudre, prêt à être mélangé avec de l'eau. Il est constitué d'un liant hydraulique (ciment blanc), de granulats à granulométrie adaptée et d'adjuvants spécifiques. Ce mortier est utilisé pour réaliser des enduits intérieurs et extérieurs.

Sa formulation et son procédé de fabrication ont été choisis pour lui conférer des propriétés spécifiques et performantes, notamment l'étanchéité à l'eau de pluie et la perméabilité à la vapeur d'eau intérieure. Il répond ainsi aux exigences de la norme NF EN 998-1 : 2016 pour la catégorie de mortier CS IV Wc2.

Un sac d'A115 B couvre une surface de 1m² avec une épaisseur d'application comprise entre 10 et 15mm et jusqu'à 6m² en finition, garantissant ainsi une couverture optimale pour tous vos projets de construction et de rénovation.

يعتبر ملاط التغطية A115 B منتجًا أبيضًا جاهزًا للاستخدام، مصمم خصيصًا للجدران العمودية الداخلية والخارجية بالإضافة إلى الجدران الأفقية الداخلية والخارجية. يتم تطبيق هذا الملاط عادة بشكل ميكانيكي لتحضير الأسطح تحت المنشآت لجميع أنواع المباني والهياكل المرتبطة بها. بفضل خصائصه، يناسب الملاط الاستخدام في تحضير الجدران وإكمال التشطيب، مما يوفر سطحًا ناعمًا.

يتكون AGAmartoub A115 B من ملاط عالي الأداء مصنع مسبقًا في المصنع على شكل مسحوق جاهز للخلط مع الماء. يتكون من رابطة هيدروليكي (أسمنت أبيض) والركام بحجم حبيبات مناسب ومواد إضافية محددة. يستخدم هذا الملاط لتحقيق طلاء داخلي وخارجي.

تم اختيار تركيبته وعملية التصنيع لمنحه خصائص محددة وفعالة، بما في ذلك مقاومة تسرب مياه الأمطار ونفاذية بخار الماء الداخلي. بالتالي، يلبى متطلبات المعيار NF EN 998-1: 2016 لفئة الملاط CS IV Wc2.

تغطي كيس A115 B مساحة 1 متر مربع بسماكة تطبيق تتراوح بين 10 إلى 15 مم، وتغطية تصل إلى 6 متر مربع عند التشطيب، مما يضمن تغطية مثلى لجميع مشاريع البناء والتجديد الخاصة بك.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCES

- NF EN 988-1 : 2016
- BCI N° 160589

DOMAINE D'UTILISATION

- Utilisation en vertical, horizontal et sous-face

SUPPORTS

- Maçonnerie de pierre dure, maçonnerie mixte, maçonnerie en terre cuite, maçonnerie en terre thermique,
- Brique pleine, ou bloc de béton (Recommandation à suivre)
- Matériaux isolants à condition qu'ils soient armés de haies porte enduit
- Enduit ciment

IDENTIFICATIONS

- Couleur : gris clair (béton) base Ciment Blanc CEM 1
- Granulométrie : 0 - 1.2 mm
- Densité de la poudre: environ 1,4 Kg/L
- Coefficient thermique : 0.5

PERFORMANCES PHYSICO- MÉCANIQUES

Résultats statistiques obtenus en des conditions standards
Laboratoire Public d'Essai et d'Étude (LPEE) et le Centre Expérimental des Matériaux et du Génie Industriel (CEMGI)
Référence LPEE/CEMGI 151/0233/9
Dossier N°2023-150-00676-2023-0289
Rapport d'essais N°2023/152.1.5/0304-06

- Masse Volumétrique humide : environ 1,8 Kg/l
- Résistance à la flexion par traction : NF EN 1015-11 : 2019 RF 7j = +2,1 MPa RF 28j = +1,9 MPa dosage 4,25L/25Kg;
- Résistance à la compression : NF EN 1015-11 RC 7j = +5,8 MPa RC 28j = +7,2 MPa dosage 4,25L/25Kg
- Les résistances mécaniques obtenues (suivant NF EN 1015-11 : 2019) confèrent au mortier testé les classes CS IV Wc2 selon son ouvrabilité.

DESIGNATION	NORME D'ESSAI	RÉSULTATS
Absorption d'eau par capillarité	NF EN 1015-18	0.00 Kg/m ² .min
Détermination de la consistance du mortier frais	NF EN 1015-03	157 mm
Masse volumique apparente sèche du mortier durci	NF EN 1015-10	2150 Kg/m ³
L'adhérence des mortiers d'enduit durcis appliqués sur supports	NF EN 1015-12	0.9 N/mm ² Mode de rupture : (b) (€) "

(*) : (a) Rupture adhésive entre le mortier et le support

CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C
- éviter l'application en plein soleil
- Eau de gâchage : 4-5 L d'eau par sac de 25 Kg
- Temps de prise à 20 °C: 1 h 30 minutes, allongé à basse température et réduit par la chaleur.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

AGAmartoub A115B

Tél. Usine : +212 613 037663
 • Tél. Bureau Agadir : 05 28 28 28 40
 • Adresse : Centre Ahel Remal Douar El Aasia
 Kiadat Ain Chouaib - Oulad Teima - Taroudant
 • Bureau Agadir : Quartier haut Founty Imm
 (le 129), N° 12 1er Étage - Agadir

www.agamixmaroc.com



CONSUMMATION	• environ 14 kg/m² de poudre pour une couche de 1 cm d'épaisseur
EMBALLAGE ET CONSERVATION	• Unité de vente: sac de 25 Kg (palette filmée complète de 60 sacs, soit 1500 kg) • Format de la palette: 105 x 105 cm • Conservation : 6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
OUTILLAGE POUR APPLICATION ET ASSOCIÉS	• Auge, truelle, taloche, lisseuse inox, malaxeur électrique lent (300 tr/min) et fouet
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS D'EMPLOI	• On conseille de ne pas appliquer : • sur support exécuté par AGAmartoub A115 • On recommande de : • Appliquer impérativement un gobetis (première couche de mortier appliquée par projection ou manuellement en couche mince préparatoire pour régulariser la porosité du support de maçonnerie et assurer l'accrochage de couches ultérieures d'enduit) sur les supports en béton et non absorbants
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	• Pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
IMPORTANT	• Les indications de mode d'emploi ont été rédigées en fonction de nos tests et essais, ne représentent aucun engagement ou obligation de notre part. Ces indications ne dispensent pas l'acheteur de l'examen et vérification des produits pour leur utilisation correcte. • La responsabilité de l'entreprise ne va au-delà de la valeur du produit utilisé.

Précautions et recommandations d'emploi

PRÉPARATION DES SUPPORTS	• le support doit être dur, cohésif, propre et rugueux • éliminer toute trace de graisse, d'huile de décoffrage ou de produit organique • toujours éliminer la rouille des fers à la brosse métallique ou par sablage, puis dépoussiérer soigneusement et traiter les aciers en appliquant à l'aide d'un pinceau une couche épaisse du revêtement anticorrosion et laisser sécher environ 2 heures (selon recommandation)
APPLICATION	• Le mortier frais se projette (pompe à mortier à gâchage continu ou discontinu ou pot de projection) ou s'applique manuellement en: • 2 passes (frais sur frais): dressage à la règle par un serrage à la taloche et la surface griffée ou peignée pour appliquer la couche de finition décorative + finition décorative, • A passe : directement sur le support de maçonnerie Etape 1 - Dosage en eau • Environ 4 - 5 L d'eau par sac de 25 kg Etape 2 - Préparation • Humidifier abondamment le support et laisser ressuyer Etape 3 - Application • Gâcher le produit AGAmartoub manuellement ou mécaniquement à l'aide d'un malaxeur électrique en incorporant la poudre à l'eau jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. • Appliquer le mortier enduit sur le support. • Démarrer toujours l'application du produit de haut vers le bas. • Ne pas ajouter d'eau Etape 4 - Finition • Selon la finition d'aspect à réaliser : projeté, taloché, et gratté. Le passage d'une taloche ou d'un graton permet d'obtenir l'aspect de finition choisie.