

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGACCROCHE Hydrofuge



D415

1. Description du Produit :

- **Nom du Produit :** AGACCROCHE D415
- **Fabricant :** AGAMIX MAROC
- **Type :** Enduit d'accroche prêt à l'emploi
- **Utilisation :** Conçu spécifiquement pour la réalisation de gobetis d'accrochage à l'adhérence renforcée. Idéal pour servir de première passe d'un enduit, facilitant l'accrochage et la cohésion avec les couches subséquentes. Adapté pour améliorer l'adhérence des carreaux de céramique, pierre naturelle et mosaïque sur les surfaces intérieures et extérieures. Ce produit est particulièrement recommandé pour les applications où une adhérence supérieure est nécessaire.

2. Caractéristiques Techniques :

- **Classification :** C2 (adhérence améliorée), S1 (déformation sous charge faible), W2 (perméabilité à la vapeur d'eau élevée)
- **Composition :** Résines acryliques de haute qualité, sables de quartz finement sélectionnés, additifs pour améliorer l'adhérence et la flexibilité, polymères spéciaux.
- **Densité :** 1.75 kg/L
- **Couleur :** Gris clair OU Blanc
- **Temps de Prise :** 24 heures à 20°C
- **Température d'Application :** Entre 5°C et 30°C
- **Durée de Conservation :** 12 mois dans un environnement sec et frais

3. Performance :

- **Adhérence :** > 1.0 N/mm² (après 28 jours), conformément à la norme EN 12004 pour la classification C2
- **Flexibilité :** Déformation inférieure à 5mm, conforme à la norme EN 12002 pour la classification S1
- **Perméabilité à la Vapeur d'Eau :** Classé W2, perméabilité > 0.5 kg/m².h0.5 selon la norme EN 12012
- **Résistance aux Agents Chimiques :** Excellente résistance aux alcalis, détergents doux, et à divers produits chimiques de nettoyage

4. Instructions d'Application :

- **Préparation de Surface :** Nettoyer pour enlever poussière, graisse ou tout autre contaminant. La surface doit être sèche et plane.
- **Méthode d'Application :** Appliquer uniformément à l'aide d'une truelle crantée. Mélanger avant utilisation. Idéal pour la première couche (gobetis) pour assurer une adhérence optimale.
- **Épaisseur Recommandée :** 3-5 mm pour le gobetis
- **Temps de Séchage :** 24 heures avant la pose de la couche suivante ou du carrelage

5. Considérations de Sécurité :

- **Équipement de Protection Individuelle :** Gants en caoutchouc, lunettes de protection, masque anti-poussière.
- **Précautions :** Utiliser dans des zones bien ventilées. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

6. Informations Environnementales :

- **Émissions de COV :** < 30 g/L
- **Recyclabilité :** Emballage et seaux entièrement recyclables

7. Conditionnement :

- **Formats Disponibles :** 25 kg en sacs,
- **Palettes :** 60 sacs.

8. Certification et Normes

- **Conforme aux normes.**
- **Certifié écologiquement durable.**

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGACCROCHE D415

نفاذية عالية لبخار الماء

Tél. Usine : +212 613 03 76 63

Tél. Bureau Agadir : 05 28 28 28 40

Adresse : Centre Ahel Remal Douar El Aasla
Kiadat Ain Chouaib - Oulad Teima - Taroudant

Bureau Agadir : 2 ème étage Num EB 209
Immeuble Agadir Technopole 2A9/EB 209
Quartier Founty Agadir

www.agamixmaroc.com



1. وصف المنتج :

- اسم المنتج : AGACCROCHE D415
- الصانع : AGAMIX MAROC
- النوع : مادة لصق جاهزة للاستخدام .
- الاستخدام : مصمم خصيصا لإنشاء طبقة أولية من مادة اللصق بتماسك عالي. يعتبر مثاليا كطبقة أولية من الجص لضمان التماسك الجيد مع الطبقات اللاحقة. يُوصى باستخدام هذا المنتج لتحسين التماسك لبلاط السيراميك، الحجر الطبيعي والموزاييك على الأسطح الداخلية والخارجية، في الحالات التي تتطلب تماسكا عالياً .

2. المواصفات الفنية :

- التصنيف : C2 (تماسك محسن) , S1 (تشوه تحت الحمل منخفض) , W2 (نفاذية عالية لبخار الماء) .
- التركيب : راتنج أكرليك عالية الجودة، رمال كوارتز مختارة بعناية، مضافات لتحسين التماسك والمرونة، بوليمرات خاصة .
- الكثافة : 1.75 كجم/لتر
- اللون : رمادي فاتح أو أبيض
- زمن الجفاف : 24 ساعة عند 20°C
- درجة حرارة التطبيق : بين 5°C و 30°C
- مدة الصلاحية : 12 شهراً في بيئة جافة وباردة

3. الأداء :

- التماسك : < 1.0 ن/مم² , (بعد 28 يوماً) ، وفقاً لمعيار EN 12004 للتصنيف C2
- المرونة : تشوه أقل من 5 مم، وفقاً لمعيار EN 12002 للتصنيف S1
- نفاذية بخار الماء : مصنّف W2 ، نفاذية < 0.5 كجم/م² سا وفقاً لمعيار EN 12012
- مقاومة العوامل الكيميائية : مقاومة ممتازة للقلويات، المنظفات الخفيفة، ومجموعة متنوعة من المواد الكيميائية للتنظيف

4. تعليمات التطبيق :

- تحضير السطح : يجب تنظيفه لإزالة الغبار، الدهون أو أي ملوثات أخرى. يجب أن يكون السطح جافاً ومستوياً .
- طريقة التطبيق : يُطبق بشكل متساوٍ باستخدام مجرفة مسننة. يُمزج قبل الاستخدام. مثالي للطبقة الأولى (الطبقة التحضيرية) لضمان التماسك الأمثل .
- السُمك الموصى به : 3-5 مم للطبقة التحضيرية
- زمن الجفاف : 24 ساعة قبل تطبيق الطبقة التالية أو البلاط

5. اعتبارات السلامة :

- معدات الحماية الشخصية : قفازات مطاطية، نظارات حماية، قناع ضد الغبار .
- الاحتياطات : استخدم في مناطق جيدة التهوية. في حالة ملامسة الجلد أو العينين، يُشطف فوراً بالماء النظيف .

6. المعلومات البيئية :

- انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة : > 30 جم/ل
- إمكانية إعادة التدوير : العبوات والدلاء قابلة لإعادة التدوير بالكامل

7. التعبئة والتغليف :

- الأحجام المتاحة : 25 كجم في أكياس
- البالتات : 60 كيس .

8. الشهادات والمعايير :

- مطابق للمعايير .
- معتمد من حيث الاستدامة البيئية